HOSHINE

股票代码：603260.SH

# 沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂，填充剂，[illegible]等，沉淀白炭黑

[illegible]

产品标准：HG/T 3061-2009

[illegible]

填充剂等。

[illegible]

沸点/范围：＞100℃

密度(25℃)：2.6g/$cm^3$

水溶性（g/l)：不溶于水

包装及贮运：

覆膜编织袋包装，细粉 15kg/袋，粗粉 20kg/[illegible]

[illegible]

存在干燥、通风、防湿的仓库中，严防破包洒[illegible]成污染。不得与可使产品变质或使包装袋损坏[illegible]返回包内。

技术指标：

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 比表面积/（$m^2$/g） | HS-145<br>130-150 |
| $SiO_2$/% ≥ | 90 |
| 45μm筛余物/% ≤ | 0.5 |
| 加热减量/% | 4.0-8.0 |
| 灼烧减量/% ≤ | 7.0 |
| 悬浮液 pH 值 | 5.0-8.0 |
| 总铜含量/（mg/kg ）≤ | 10 |
| 总锰含量/（mg/kg） ≤ | 40 |
| 总铁含量/（mg/kg） ≤ | 500 |
| 吸油值/ （$cm^3$/g ） | 2.0-3.5 |

备注：除以上规格外，特殊规格，由供需双方协商确定。

[illegible]